

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE FUEGO PARA LA PINTURA INTUMESCENTE

1. SE APLICÓ PINTURA INTUMESCENTE SOBRE UNA CARA DE UNA PLACA DE ACERO, LA CUAL SE DEJO SECAR PERFECTAMENTE.
2. SE COLOCÓ LA PLACA DE ACERO SOBRE UNA BASE DE METAL, CON LA CARA PINTADA HACIA ABAJO.
3. SE COLOCÓ UN SOPLETE BAJO LA PLACA Y SE LE APLICÓ FUEGO CONSTANTE.
4. DURANTE 3 HORAS, EN INTERVALOS DE TIEMPO CONTROLADOS, SE VERIFICÓ LA TEMPERATURA DE LA PLACA CON UN MEDIDIR DE PELÍCULA SECA, CON PRESENCIA DE PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA.
5. SE FINALIZÓ CON RESULTADO SATISFACTORIO.

